

Stopy odlewnicze, produkowane przez Filmar Metal Recycling, wg normy PN-71/H-82164

Gatunek		Skład chemiczny [%]							
Znak	Cecha	Al + Mg*		Cu	Zn	Si	Pb	Sn	Inne
		razem min	w tym Mg max						
Al 97	A4	97	0,1	0,2	0,2	1	0,1	0,1	reszta
Al 91	A5	91	3	3	0,8	3	0,3	0,2	reszta
Al 86	A6	86	4	4	3,5	5	0,5	0,5	reszta

*) Zawartość Al + Mg określa się poprzez oznaczenie zanieczyszczeń wymienionych w tablicy oraz zanieczyszczeń Fe, Mn, Ni

nie wymienionych w tablicy i oblicza się w procentach wg wzoru $Al + Mg = 100 - (Cu + Zn + Si + Pb + Sn + Fe + Mn + Ni)$



ul. Żytunia 54, 62 - 064 Plewiska k / Poznań
 Tel: +48 (061) 867-79-61
 Fax: +48 (061) 867-79-71
biuro@filmar-recycling.pl